



基本数据

|      |                      |
|------|----------------------|
| 板材   | 1820 / 2200 x 190 mm |
| 总厚   | 13 mm                |
| 每包数量 | 6                    |
| 非整板  | 6张中最多有1张             |
| 每包面积 | 2,075 / 2,508 m²     |

板材组成

|         |        |          |                     |
|---------|--------|----------|---------------------|
| 1. 表面处理 | 抗紫外线漆面 | 耐刮擦表面涂层  | 5-7层                |
| 2. 面层   |        | PEFC控制原料 | EN 13489            |
| 3. 芯层   |        | PEFC控制原料 | ± 2,5 mm            |
| 4. 背衬   |        | PEFC控制原料 | HDF Mastercore      |
| 槽口      | 长边     | 木贴面      | 2 mm                |
|         | 宽边     |          | Uniclic 卡扣          |
|         |        |          | Uniclic Multifit 卡扣 |



质保

|                                           |        |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|
| 家用                                        | 每包条件   | 终生  |
| Uniclic 卡扣                                |        | 终生  |
| 商用                                        |        | 5年  |
| "Wood for Life" Surface & Edge Protection | 参考质保条件 | 15年 |
| 防水质                                       | 参考质保条件 | 15年 |

面层结构

|      |                    |
|------|--------------------|
| 木材种类 | 橡木                 |
| 产地   | 欧洲                 |
| 自然差异 | 由于是天然材料，视觉会和样品有所差异 |
| 纹理处理 | 参考产品样册 / 网站        |

分级

| 根据EN 13489 |              |               |              |
|------------|--------------|---------------|--------------|
|            | 自然           | 斑纹            | 活力           |
|            | 表面特性         |               |              |
| 边材         | 允许 · 色差      | 允许 · 色差       | 允许 · 色差      |
| 结疤         | 允许小结疤，完全符合要求 | 允许中型结疤，基本符合要求 | 允许大结疤，基本符合要求 |
| 裂纹         | 不允许          | 裂纹长度小于1/2板长   | 无限制          |
| 夹皮         | 不允许          | 不允许           | 不允许          |
| 环裂         | 不允许          | 不允许           | 不允许          |
| 纹理         | 无限制          | 无限制           | 无限制          |
| 芯材         | 允许           | 允许            | 允许           |
| 色差         | 轻微的自然色差      | 明显色差          | 非常明显的色差      |
| 棍状纹        | 不允许          | 不允许           | 不允许          |
| 木射线        | 允许           | 允许            | 允许           |
| 生物降解       | 不允许          | 不允许           | 不允许          |
|            | 不可见部分        |               |              |

如果不影响木地板的强度或耐磨性能，则允许的所有特征不受尺寸或数量的限制。

